Colors Hoogglans

Productomschrijving	Een hoogglans aflak voor binnen en buiten
Toepassing	Op nieuw en reeds behandeld houtwerk en metaal binnen en buiten
Voornaamste kenmerken	Uitstekende vloeiing Duurzame bescherming Mooie hoogglans

Eigenschappen	
Basis	Gemodificeerde alkydhars
Leverbare kleuren	Wit en verschillende kleuren uit de verfmengmachine
Dichtheid 20 °C	1,23 kg/dm³ voor wit
Droogtijd	Bij 20°C en een RV. van 65% - stofdroog na circa 2 uur en kleefvrij na circa 5 uur
Overschilderbaar	Na circa 24 uur
Glans	Hoogglanzend
Vastestofgehalte	67 vol%
Theoretisch rendement	13 - 14m² per liter bij een droge laagdikte van 50 mu.
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking	
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. van 85%
Verwerkingsmethode	Kwast of roller
Verdunning	0 - 2 % terpentine

Ondergrondvoorbehandeling	
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn	
Hout (nieuw werk)	Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.
Hout (bestaand werk)	Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.
Metaal	Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.