

FITEX SNELGROND

Datum : 28-09-2015
Versie : 02



Productomschrijving : Een sneldrogende speciaalprimer ook inzetbaar bij lage temperaturen.
Toepassing : Op nieuw en reeds gegrond hout voor buiten.

Verwerkingmethoden

Eigenschappen

Basis	:	
Kleur	:	
Dichtheid 20°C	:	alkydhars
Laagdikte	:	wit en kleuren volgens het NCI kleurenmengsysteem.
Droogtijd	:	1,32 kg/dm ³ (wit) Ca. 40 mu. Droog (70-90 mμ nat) bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	:	De droogtijden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor donkere kleuren gelden langere droogtijden dan lichte kleuren.
Glans	:	na ca. 2-3 uur (bij 20°C) na 3-4 uur
Vastestofgehalte	:	(onder de 10°C) Mat, ca. 4 G.U.
Theor.rendement	:	(60°) ca. 46 vol%.
Houdbaarheid	:	10-11 m ² per liter bij 40 mμ droog in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Voornaamste kenmerken : Sneldrogend ook bij lage temperaturen
Zeer goede vloeïing
Goed schuurbaar
Weerbestendig

Fitex Snelgrond is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml) aromaatvrije terpentine toevoegen.

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Nieuw hout vooraf goed schuren. Gebruik hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150 /machinaal P180–P240).

Schuurpapier met een grove korrel (P080–P100) zal het hout teveel opruwen (houtvezels welke na het schilderen gaan op-

zwellen in de natte verflaag) waardoor na het aanbrengen van de eerste grondlaag opnieuw intensief geschuurd moet worden voor een glad eindresultaat.

Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm).

Ondergrondvoorbehandeling

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het		
Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.	hout max. 18% zijn.
Reinigingsverdunding	: terpentine	Hout: bestaand werk Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een geschikte reiniger.
		Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen.
Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen	De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220–P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij handmatig schuren
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril	bij voorkeur gebruik maken van Softback vellen fijn.
		Kale plekken behandelen als nieuw werk.
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.		
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.		